

 FICHA TÉCNICA



ACELERANTE MEMPUR

Acelerante del tiempo de curado de la membrana de poliuretano Revetón Mempur.

Descripción

ACELERANTE MEMPUR es un aditivo que permite acelerar el tiempo de curado de la membrana de poliuretano Revetón Mempur, especialmente en invierno con tiempo frío y humedad relativa baja.

Aplicaciones

Acelerador del tiempo de curado de membranas de poliuretano:
El Pot-Life (tiempo de trabajabilidad), de la mezcla: 1,5 Kgs. de Acelerante + 25 Kg. de Reveton Mempur, a 25ºC es de aprox. 20-30 minutos.
Eliminación de la formación de aire durante la aplicación de la membrana.
Incremento de la tixotropía del producto
Aumento de las propiedades mecánicas de las membranas de poliuretano.

Modo de empleo

- Mezclar entre 1 y 1,5 Kg. de ACELERANTE MEMPUR con un envase de 25 Kg. de REVETON MEMPUR. Se puede disminuir la cantidad de acelerante a conveniencia, pero nunca aumentarla (riesgo de disminución drástica del tiempo de trabajabilidad del producto)
- Homogeneizar la mezcla evitando la incorporación de aire aplicándola seguidamente y de la manera habitual. Muy importante: Si se usa en la mezcla un agitador eléctrico éste debe tener motor blindado para evitar el desprendimiento de chispas.
- Si se incorpora el ACELERANTE MEMPUR no se recomienda la adición de DISOLVENTE MEMPUR a la mezcla.

Condiciones ambientales y del soporte

Para la aplicación del Reveton Mempur aditivado con el Acelerante:
La temperatura ambiental y del soporte debe ser superior a 5º C
La temperatura ambiental debe ser inferior a 35º C (una temperatura alta acelera de por sí el proceso de curado, más aun si el Reveton Mempur está ya aditivado con el Acelerante)
La humedad relativa debe ser inferior a 80%

Precauciones, advertencias y consejos de aplicación

Producto de exclusivo uso profesional. Deben emplearse los medios de protección adecuados (gafas y guantes) durante la manipulación del producto. El producto es altamente inflamable.
Para más información, consultar detenidamente la Ficha de Seguridad del producto.



Presentación

Envases metálicos de 1 kilos
Color: Incoloro.

Almacenamiento

En sus envases originales bien cerrados y resguardados de la intemperie y la humedad, puede almacenarse 12 meses a una temperatura de 5º C a 25º C. Si se abre el envase, debe ser usado inmediatamente.

Revisión: 1 **Fecha de edición: Enero 2013**

Lo recogido en esta ficha técnica es una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por MATERIS PAINTS ESPAÑA, S. L. y las empresas del grupo MATERIS al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de materiales para la construcción.

Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor experiencia y tienen carácter indicativo. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.